

Naziv proizvoda	Masterfol SOFT ALU podložna folija	
Distributer	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica	
Pakovanje, dimenzije proizvoda	1,5m*50m - 75m2/rolna	
Namena proizvoda	koristi se u krovovima sa dvostrukim provetrvanjem kao sekundarna zaštita od kišnih i snežnih padavina	
Materijal	PE folija, sa PE mrežnim ojačanjem, sa metaliziranim polipropilen slojem	

Karakteristike	Vrsta ispitivanja	Osobine
Dužina rolne	EN 1848 - 2	50 (-0%) m
Širina rolne	EN 1848 - 2	150 (-0,5%;+1,5%) cm
Ravnost	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Težina	EN 1849 - 2	90g/m2 (\pm)10%
Klasa zapaljivosti	EN 13501-1	E
Vodonepropusnost	EN 1928	W1
Paropropusna moć (Sd)	EN 1931	> 30m
Umanjenjep aropopuspnosti (Sd) nakon umetnog starenja	EN 1931	odgovara (maks. 50%)
Sila cepanja (uzduž/popreko)	EN 12311-1	260 N/5cm (\pm)20 % / 90 N/5cm (\pm)20 %
Promena sile cepanja (uzduž/popreko) posle starenja	EN 12311-1	max 30% / max 30%
Rastegljivost (uzduž/popreko)	EN 12311-1	15% (\pm)5 % / 15% (\pm)5 %
Promena rastegljivost (uzduž/popreko) posle starenja	EN 12311-1	max 30% / max 30%
Sila cepanja kod probaja ekserom (uzduž/popreko)	EN 12310-1	60 N (\pm 20%) / 50 N (\pm 20%)
Elastičnost na niskim temperaturama	EN 1109	\leq (-)20°C
Toplotna stabilnost		(+)70°C
UV stabilnost		maks. 1 mesec

Pravila skadištenja

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora topline.

Garancija

U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE foljom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjajivanja u periodu izvodjenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:

MSZ EN 13984; Smernice projektovanja i izrade krovne konstrukcije (ÉMSZ, 2006); Uputstvo za projektovanje i izradu - (Masterplast Group Zrt, 2007)

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima I informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljenе u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.