



TEHNIČKI LIST

THERMOMASTER FIX

Naziv proizvoda	THERMOMASTER FIX – za lepljenje EPS i XPS ploča kod termoizolacionih sistema i za usađivanje staklene mreže za unutrašnje i za spoljašnje površine.
Distributer	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica
Pakovanje, dimenzije proizvoda	25kg/džak, 42 džak/paleti
Namena proizvoda	THERMOMASTER FIX – za lepljenje EPS i XPS ploča kod termoizolacionih sistema i za usađivanje staklene mreže za unutrašnje i za spoljašnje uslove. Nanosi se na sve čvrste površine od keramike, kamena i na krečne, cementne maltere.
Materijal	Mineralnog sastava, plastična disperzija, cementni suvi malter.

Karakteristike	Vrsta ispitivanja	Osobine
Pakovanje	podatci proizvođača	25kg ($\pm 1\%$)/džak
Gustina	MSZ EN 543:1999	1352g/l
Količina vode	podatci proizvođača	~7 liter/džak
Potrošnja pri lepljenju	podatci proizvođača	2,5–5 kg/m ² ,
Potrošnja pri ul	podatci proizvođača	3 - 3,5 kg/m ² (prvi sloj)
Vreme obrade	podatci proizvođača	4 h
Početak vezivanja (20°C)	MSZ EN 196-3:1996	6 h
Bubrenje	MSZ EN 12002:1998	2,8mm; 22N
Kliženje	MSZ EN 1308:1999	<0,5mm
Moć kvašenje	MSZ EN 1347:1999	95%
Prianjanje nakon 20min	MSZ EN 1346:2001	0,5 N/mm ²
Čvrstoča prianjanja na EPS-u (200×200×60mm)	MSZ EN 13494:2003	128,5 kPa (zbog granice kidanja EPS-a)
Čvrstoča prianjanja na XPS-u (100×100×50mm)	MSZ EN 13494:2003	~ 200 kPa
Čvrstoča prianjanja na beton (200×200×50mm)	MSZ EN 13494:2003	>250kPa
Temperatura	podatci proizvođača	(+)5 – (+)25°C

Pravila skadištenja:

Skladištitи u zatvorenoj suvoj prostoriji bez uticaja vlage i pare. Postojanost kvaliteta je 12 meseci od dana proizvodnje za ne načetu ambalažu.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

ETAG 004, MSZ EN 13499:2004; Thermomaster A-02 Tehnologija primene (Masterplast Group Zrt.)

Moguće opasnosti:

Bezbednosni podaci su naznačeni u Bezbednosnom listu BL_THERMOMASTER.FIX-01012010_SRB

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima I informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnjeg korisnika ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

*Datum izdavanja: 2010. 01. 01.