


Naziv proizvoda:	Mastermax 3 CLASSIC paropropusna podložna folija	
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica	
Pakovanje, dimenzije proizvoda:	1,5m*50m-75m ² /rolna	
Namena proizvoda:	Paropropusna podložna folija, koristi se u krovovima sa jednostrukim provetranjem kao sekundarna zaštita od kišnih i snežnih padavina. Postavlja se direktno na termoizolaciju.	
Materijal:	Troslojna folija bež boje (između dva sloja polipropilena fiža vodootporna paropropusna membrana)	

Karakteristike	Vrsta ispitivanja	Osobine
Dužina	EN 1848 - 2	50m (-) 0%
Širina	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Težina po m ²	EN 1849 - 2	135g/m ² (±20g)
Gorivost	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Vodonepropusnost	EN 1928	W1
Paropropusna moć (Sd)	EN ISO 12572	0,05m; (±)0,015m
Sila kidanja (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	200N/5cm (±20%) / 110N/5cm (±25%)
Rastegljivost (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	-60% / -65%
Sila kidanja kod proboda (uzdužno/poprečno)	EN 12310-1	>80N (±25%) / >70N (±25%)
Dimenzionalna stabilnost (uzduž/popreko)	EN 1107	<3% / <3%
Elastičnost na niskim temperaturama	EN 1109	(-)24°C
Promena karakteristika nakon veštačkog starenja		
Vodonepropusnost	EN 1928	W1
Sila kidanja (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	max. 30% / max. 30%
Rastegljivost (uzdužno/poprečno)	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
Ostale karakteristike		
Toplotna stabilnost		(+)70°C
UV stabilnost		max. 1 mesec

Pravila skladištenja:

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.

Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:

MSZ EN 13984; Smernice projektovanja i izrade krovne konstrukcije (ÉMSZ, 2006); Uputstvo za projektovanje i izradu - (Masterplast Group Zrt, 2007)

Moguće opasnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvod stavljen u promet od 01.01.2014 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole).
Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.