


Naziv proizvoda:	Masterfol Soft MP - mikroperforirana podnožna folija	
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, SRB 24000 Subotica	
Pakovanje, dimenzije proizvoda:	1,5m*50fm-75m ² /rolna	
Namena proizvoda:	Namenjeno je u dvostruko provetranim visokim krovnim konstrukcijama, za sprečavanje ulaza kišnih i snežnih padavina kao sekundarna zaštitna brana, između krovne folije i termoizolacije u uslovima sa provetranjem.	
Materijal:	Žute i bele boje, sa PE mrežnim ojačanjem, mikroperforirana PE folija.	

Karakteristike	Vrsta ispitivanja	Osobine
Dužina rolne	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Širina rolne	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Težina	EN 1849 - 2	100g/m ² (-15g; +10g)
Klasa zapaljivosti	EN 13501-1	F
Paronepropusnost	EN 13111	W2
Paropropusna moć (Sd)	EN 1931	1m
Sila cepanja (uzduž/popreko)	EN 12311-1	330N/5cm (±10%) / 250N/5cm (±10%)
Promena sile cepanja (uzduž/popreko) posle starenja	EN 12311-1	max. 30% / max. 30%
Rastegljivost (uzduž/popreko)	EN 12311-1	20-25% / 20-25%
Rastegljivost (uzduž/popreko) posle starenja	EN 12311-1	max. 30% / max.30%
Sila cepanja (uzduž/popreko)	EN 12310-1	>100N / >100N
Elastičnost na niskim temperaturama	EN 1109	≤ (-)20°C
Toplotna stabilnost		(+)70°C
UV stabilnost		max. 1 mesec

Pravila skadištenja:
Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.

Garancija:
U skladu sa zakonskim propisima I sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:
MSZ EN 13859-1; Smernice projektovanja i izrade krovne konstrukcije (ÉMSZ, 2006); Uputstvo za projektovanje i izradu - (Masterplast Group Zrt, 2007)

Moguće opasnosti:
Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista.

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima I informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.